

JAWA-FLEX Grafit Spiessblech Einlage

Allgemeine industrielle und technische Anwendungen.
 General industrial and technical application.



Formate / dimensions	
Stärke / thickness	Formate / dimensions
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm	1.000 x 1.000 mm / 1.500 x 1.500 mm
Aufgeführt sind die Standard-Formate. Nicht alle Formate sind lagerhaltig. Weitere Abmessungen auf Anfrage. The standard formats are listed. Not all formats are in stock. Other dimensions on request.	

Eigenschaften / properties	Werte / values
Reinheitsgrad Graphit (%) purity grade graphite	≥ 98
Dichte (g/cm ³) specific gravity	1,35 ± 0,05
Zugfestigkeit (MPa) tensile strength	≥ 4,5
Material Metalleinlage material metal insert	SS316
Kompressibilität (%) compressibility	35 - 55
Rückfederung (%) springback	≥ 9
Fluoridgehalt (ppm) fluoride content	≤ 50
Schwefelgehalt (ppm) sulphur content	≤ 1200
Chloridgehalt (ppm) chloride content	≤ 50
Temperaturbereich (°C) temperature range	ca. -200 – +400

Haftung: Alle in diesem Datenblatt angegebenen Daten sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Haftung für eventuelle Mängel übernehmen, die in dieser Dokumentation enthalten sein können. Die JAWA Industrie-Dichtungen GmbH haftet weder für Druckfehler und fehlerhafte Darstellungen in diesem Datenblatt, noch für die Produktbeschreibungen, technischen Angaben und Abbildungen. Technische Änderungen der Artikel, Zeichnungen, Kennwerte und sonstiger Daten bleiben vorbehalten. Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen